

## Ризотоп™ 2210

Жестко-пластичная малоусадочная сухая смесь на основе цемента, наполнителя и функциональных добавок

- **Высокая прочность**
- **Идеальное основание под полимерное покрытие**
- **Низкая цена**

### Основные преимущества:

- *малоусадочный состав*
- *наносится в том числе на наклонные поверхности*
- *быстрое высыхание и набор прочности*
- *отличная подложка для полимерных покрытий*



### Области применения

- Производственные помещения
- Рампы
- Склады
- Паркинги и автостоянки
- Больницы
- Школы
- Гражданское строительство

### Условия нанесения

- Температура применения +5...+30°C
- Расход (толщина 5 мм) – 9-10 кг/м<sup>2</sup>
- Не превышать рекомендуемый расход воды

### Подготовка поверхности

Основание, на которое наносится материал, должно иметь прочность на сжатие не менее 15 Мпа. Удалить рыхлые, крошащиеся материалы. Нанести грунтовку.

### Нанесение

Высыпать состав на подготовленную поверхность и распределить его с помощью правила или контрольной рейки. После придания смеси нужной толщины произвести заглаживание бетоноотделочной машиной с заглаживающим диском.

### Свойства

- Толщина применения – 10-50 мм
- Прочность на сжатие – не менее 40 Мпа
- Прочность на изгиб – не менее 7 Мпа
- Нанесение эпоксидных составов – через трое суток
- Можно ходить – через 12 часов
- Полная нагрузка – через 3-е суток

